



SPECYFIKACJA PRODUKTU BINDERWAR DRY

Data opracowania:
17.06.2020

1. WSTĘP

1.1. Informacje o produkcie

Produkt jest biopolimerem naturalnym, pochodzącym z przeróbki drewna.

1.2. Zakres stosowania produktu

Lepiszcze do aglomeracji np. rudy miedzi, węgla, dodatków do wytopu metali, i in., superplastyfikator do betonu, dodatek do materiałów ogniotrwałych, ceramiki, nawozów i pasz.

Surowiec do produkcji ekologicznych rzutków strzeleckich. Inne.

2. WYMAGANIA

Lp.	Parametr	Jednostka	Wartość
1.	Zawartość suchej masy w 105 °C	%	96,5
2.	Zawartość popiołu w 600 °C	%	4,65
3.	Zawartość popiołu w 815 °C	%	4,24
4.	Zawartość wody	%	0,64
5.	Gęstość	g/cm ³	1,168
6.	Gęstość nasypowa	g/cm ³	0,558
7.	pH (roztwór 1%)	-	5,0
8.	Zawartość siarki	%	0,16
9.	Zawartość wapnia	%	0,744
10.	Zawartość magnezu	%	0,206
11.	Zawartość sodu	%	0,249
12.	Zawartość potasu	%	0,681
13.	Pozostałość po koksowaniu	%	29,07
14.	Zawartość WWA	ppm	p.o. (granica oznaczalności 0,1ppm)

3. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Transport kołowy, załadunek na palety EUR. Pakowanie: worki polietylenowe 25 kg lub opakowania typu big-bag 500 kg.